



Zick Zack Logo
Computer-Stickerei, Beflockung & Aufnäher
V. Schneider
Stadtblick 10
38112 Braunschweig
Tel. 0531 / 3540 91-60
Fax 0531 / 3540 91-62
info@zz-logo.de
www.zz-logo.de

Merkblatt über die Verarbeitung bügelbeschichteter Aufnäher

Heute erhalten Sie von uns Ihre bestellten Aufnäher und wünschen Ihnen viel Freude an dem frisch erworbenen Produkt.

Wunschgemäß sind die Aufnäher mit einer rückseitigen Bügelbeschichtung versehen worden. Somit sind Sie in der Lage den Aufnäher per „Nadel und Faden“ oder mit einem Bügeleisen oder einer Textilpresse an entsprechender Stelle aufzubringen.

Folgendes sollten Sie beim Auftrag per Bügeleisen/Textilpresse beachten:

- Temperaturbereich 170 bis 200 Grad vorwählen
- Kleidungsstück an der entsprechenden Stelle immer ca. 10 Sekunden vorpressen bzw. erwärmen, um die Feuchtigkeit aus der Bekleidung zu bekommen
- Aufnäher platzieren ca. 15 – 20 Sekunden lang bei mittlerem bis hohem Druck aufbringen
- beim Aufbügeln von der Aufnäher-Oberseite, diese mit einem Tuch (Geschirrtuch oder ähnlichem) abdecken

Nach Möglichkeit von der dünneren Materialseite aus aufbügeln (z. B. von der Innenseite eines Polo- oder Sweatshirts).

Auf Grund der verschiedenen Textilien empfehlen wir grundsätzlich vorher eine Probe auf einem Testmaterial durchzuführen.

Ihr Zick Zack Logo - Team